

Požadavky na sloupovinu a sloupové výřezy – příloha č.2

Technické požadavky

- Surovina se dodává z čerstvého, zdravého dřeva a musí vykazovat rovný růst.
- Sloupovina a sloupové výřezy se dodávají v dřevině smrk (dále jen SM) a v dřevině borovice (dále jen Bor). Dřevina modřín a jedle pouze po dohodě dodavatele a odběratele.
- Sloupovina se dodává v délkách 10 m+ se stoupáním po 1 m a v čepovém rozpětí 15 až 23 cm nebo středovém průměru 18 až 28cm měřeno b.k.
- Sloupové výřezy se dodávají v délkách 6 až 9 m se stoupáním délek 0,5m a čepech 13 až 22 cm nebo patách 16 až 26cm měřeno b.k. Sloupové výřezy v délkách 10 až 16 m se stoupáním po 1 m a čepech 15 až 25 cm nebo patách 19 až 35 cm měřeno b.k.
- Čela musí být zaříznuta kolmo k podélné ose, bez kořenových náběhů, nedořezů, záseků a vytrhaných vláken.
- Odvětvení zároveň s oblou částí kmene.
- Odkornění do hněda s ojedinělými zbytky kůry, na nichž musí být borka porušena. Po dohodě jsou možné dodávky v kůře.
- Nadměrky 2 % délky nejméně však 15 cm.
- Zjišťování objemu se provádí podle středních průměrů měřených b.k. nebo v.k. (ČSN 48 0009), nebo po dohodě s dodavatelem
- Dodávka může obsahovat více délek, které však musí být v dodávce vhodným způsobem odděleny.
- Na čele musí být uvedena délka a čepový popř. středový průměr a ke každé dodávce musí být přiložen dodací list obsahující:
 - název dodavatele
 - datum dodávky
 - číslo dopravního prostředku
 - délku, průměr a kubatura dle jednotlivých kusů, popř. kopii zápisu o příjmu, byl-li tento prováděn
- Přejímka kusová se provádí přímo u dodavatele nebo na skladě odběratele. Místo přejímky je upřesněno v kupní smlouvě. Při přejímce u dodavatele jsou převzaté kusy označeny značkou odběratele.
- Sbíhavost je povolena od 04 do 0,7 cm na bm délky

Jakostní požadavky

- Křivost se dovoluje pouze jednosměrná a to do 20% středového průměru. Vícesměrná křivost a krátké zakřivení (kolena) se nedovolují.
- Hniloba se nedovoluje ani v náznaku včetně křemenitosti.
- Zbarvení běle se u Bor dovoluje, pokud neovlivní následnou kvalitu impregnace. U dřeviny SM se nedovoluje.
- Točitost se dovoluje do 2 cm/bm.
- Poškození hmyzem se nedovoluje.
- Mechanické poškození se dovoluje do hloubky max. 0,5 cm.
- Suky se dovolují pouze zdravé, do průměru 2 cm se neuvažují. Jednotlivé do průměru 3 cm maximálně v počtu 3 ks na 1 m délky.
- Kořenové náběhy se dovolují, pokud hloubka brázd nepřesahuje 1/20 tloušťky dolního čela.
- Trhliny se dovolují dřevové a vysušné (čelní, boční a přecházející na čela) do 1/3 hloubky čela.
- Ostatní vady zde neuvedené se nedovolují.

